

# Form-on

# smartPANEL



Stabilité dimensionnelle et stabilité des angles

Une qualité fiable selon la norme ÖNORM B 3023

Résistance et durée de vie élevées

Résultats de béton de qualité professionnelle



Scanne le code QR pour en savoir plus.

**form-on**

# Form-on smartPANEL

## Tes avantages :

- Résistance élevée grâce au traitement de surface avec colle de résine de mélamine.
- Longue durée de vie, grâce au collage résistant à l'ébullition, aux alcalins, à l'eau et aux intempéries.

- Stabilité dimensionnelle et angulaire grâce au haut niveau de qualité de fabrication.
- Fiabilité de la fabrication selon la norme ÖNORM B 3023.
- Panneau trois-plis collés croisés en bois d'épicéa.


### PETITS FORMATS

Dimensions	UC	kg	Référence
21mm 150x50 cm	100	7,3	620060000
21mm 200x50 cm	100	9,7	620011000
21mm 250x50 cm	100	12,1	620012000
21mm 300x50 cm	100	14,6	620061000
27mm 150x50 cm	80	9,1	620062000
27mm 200x50 cm	80	12,1	620013000
27mm 250x50 cm	80	15,1	620014000
27mm 300x50 cm	80	18,2	620063000

### GRANDS FORMATS

Dimensions	UC	kg	Référence
21mm 200x100 cm	50	19,4	620670000
21mm 300x100 cm	50	29,1	620690000
21mm 400x100 cm	30	38,8	620070000
21mm 600x100 cm	30	58,2	620072000
27mm 200x100 cm	40	24,2	620076000
27mm 300x100 cm	40	36,3	620078000
27mm 400x100 cm	25	48,4	620079000
27mm 600x100 cm	25	72,6	620081000

### 21 mm




Résistance à la flexion  $EI = 7,82 \text{ kNm}^2$  (15 % d'humidité du bois)

M ... moment de flexion admissible

Q ... effort tranchant admissible

### 27 mm



Résistance à la flexion  $EI = 15,4 \text{ kNm}^2$  (15 % d'humidité du bois)

M ... moment de flexion admissible

Q ... effort tranchant admissible

#### Dimension nominale

Épais	21mm	27mm
Longueur	$20,9 \pm 1,0 \text{ mm}$	$26,4 \pm 1,0 \text{ mm}$
Largeur	$\pm 1,0 \text{ mm}$	
Tolérance dimensionnelles (produit neuf à 12 % d'humidité du bois)		

Tolérance dimensionnelles (produit neuf à 12 % d'humidité du bois)



Par nos approvisionnements certifiés PEFC, nous soutenons la gestion forestière durable au niveau mondial.  
[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

We supply formwork.  
Easy. Fast. Transparent.

#### Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1  
3300 Amstetten  
Autriche  
T: +43 7472 23153  
[office@form-on.com](mailto:office@form-on.com)  
[form-on.com](http://form-on.com)

