


# Form-on

# smartPANELplus



Nettoyage facile des chants  
grâce au revêtement en cire

Surface brune pour  
distinction claire

Moins d'humidité et pas de  
décoloration grâce au  
scellement gris des chants

Haute résistance & longue  
durée de vie



Scanne le code QR  
pour en savoir plus.

**form-on**

# Form-on smartPANELplus

## Tes avantages :


- 👉 Pas de décoloration du bord sur le béton grâce au scellement gris des chants.
- 👉 Faible formation de fissures grâce à l'utilisation du matériau principal.
- 👉 Possibilité d'autopublicité & donc protection contre le vol grâce à l'impression du nom de ton entreprise.
- 👉 Qualité fiable en raison de la fabrication selon les normes EN 13353 & EN 13017-1 ou ÖNORM 3023.
- 👉 Identification claire grâce à la couleur brune de la surface, évitant une découpe prématuée sur le chantier.
- 👉 Réduction de l'absorption d'humidité.

Dimensions	UC	kg	Référence
21 mm 150x50 cm	100	7,3	620303000
21 mm 200x50 cm	100	9,7	620304000
21 mm 250x50 cm	100	12,1	620305000
21 mm 300x50 cm	100	14,6	620306000

Dimensions	UC	kg	Référence
27 mm 150x50 cm	80	9,1	620403000
27 mm 200x50 cm	80	12,1	620404000
27 mm 250x50 cm	80	15,1	620405000
27 mm 300x50 cm	80	18,2	620406000



Résistance à la flexion EI = 7,82 kNm<sup>2</sup> (15 % d'humidité du bois)  
M ... moment de flexion admissible  
Q ... effort tranchant admissible



Résistance à la flexion EI = 15,4 kNm<sup>2</sup> (15 % d'humidité du bois)  
M ... moment de flexion admissible  
Q ... effort tranchant admissible

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique.

Dimension nominale	21 mm	27 mm
Épais	20,9 ± 1,0 mm	26,4 ± 1,0 mm
Longueur	± 1,0 mm	
Largeur	± 1,0 mm	
Tolérance dimensionnelles (produit neuf à 12 % d'humidité du bois)		



Par nos approvisionnements certifiés PEFC, nous soutenons la gestion forestière durable au niveau mondial.  
[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

We supply formwork.  
**Easy. Fast. Transparent.**

**Form-on GmbH**  
Josef Umdasch Platz 1  
3300 Amstetten  
Autriche  
T: +43 7472 23153  
[office@form-on.com](mailto:office@form-on.com)  
[form-on.com](http://form-on.com)

